

Liaphon

Zwischenwandstein 12



Technische Daten	
Abmessungen (B/L/H)*	12 / 50 / 22 cm
Gewicht pro Stück	ca. 19 kg
Steinbedarf	8,5 Stk/m ²
Mörtelbedarf	12 lt/ m ²
Wärme- und Schallschutz	
Wärmeleitfähigkeit Stein	$\lambda_{\text{design-mas}} = 0,55 \text{ W/mK}$
Luftschalldämmmaß (Wand verputzt - Mörteltaschen ausgefüllt und beidseitig mit 2 cm Kalk Zement Putz 2000 kg/m ³ verputzt)	$R_w = 51 \text{ dB}$
Brandschutz	
Feuerwiderstandsklasse einseitig verputzt	EI 120
Feuerwiderstandsklasse beidseitig verputzt	EI 180
Brennbarkeitsklasse Stein	A1
Lieferung	
Stück pro Palette	90 Stk
Gesamtgewicht Palette	1750 kg

* B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe

Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44
A-6123 Terfens/Tirol

Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144

Fax +43 (0)5242 / 6905-8144

steine@langbau.at

www.langbau.at



liapor
für gute Ideen



Das Beste für jeden Bau