









Empfohlene & geprüfte Wandsysteme

Außenwände

Kurzbezeichnung	Wandaufbau	Wandstärke ohne Verputz cm	Verwendungszweck	Füllbeton L/m²	Brand- wider- stand	Wandgewicht verputzt kg/m²	Bauphysikalische Daten (verputzt)		
							Putz- system*	Rw dB	U-Wert W/m²K**
NN 18 WSD30/120/WSD30		18	Außenwand mit WDVS	120	REI 180	348	EPS in cm WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	50	0,24 0,21 0,18
TT 20 WSD35/130/WSD35		20	Außenwand mit WDVS	130	REI 180	355	EPS in cm WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	52	0,24 0,21 0,18
TT 22 WSD35/150/WSD35		22	Außenwand mit WDVS	150	REI 180	415	WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	52	0,24 0,21 0,18
GT 25 WS50/165/WSD35		25	Außenwand mit WDVS	165	REI 180	460	WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	52	0,22 0,20 0,17
TT 25 WSD35/180/WSD35		25	Außenwand mit WDVS	180	REI 180	487	WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	53	0,24 0,21 0,18
TT 30 WSD35/230/WSD35		30	Außenwand mit WDVS	230	REI 180	597	WDVS 14 WDVS 16 WDVS 20	55	0,23 0,21 0,17
ET 32 WS-EPS135/150/WSD35		32	Außenwand mit integrierter EPS Plus Dämmung	150	REI 180	430	3 1	50	0,24
ET 37 WS-EPS185/150/WSD35		37	Außenwand mit integrierter EPS Plus Dämmung	150	REI 180	432	3 1	50	0,18

* Putzsysteme: Es gelten die Richtlinien der ARGE Putz

** U-Werte in W/m²K können bauteilspezifisch zusätzlich nach der
ÖNORM EN ISO 6946 ermittelt werden

- 1 Innen 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 2 Beidseitig 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 3 Leichtgrundputz; aufgesp. Textilglasgitter + Endbeschichtung

Zur Preisfindung
der Außenwände
QR-Code scannen



Empfohlene & geprüfte Wandsysteme

Innenwände



Kurzbezeichnung	Wandaufbau	Wandstärke ohne Verputz cm	Verwendungszweck nach OIB-Richtlinie 6	Füllbeton L/m²	Brand- wider- stand	Wandgewicht verputzt kg/m²	Bauphysikalische Daten (verputzt)	
							Putz- system*	Rw dB
NN 18 WSD30/120/WSD30		18	Innenwand	120	REI 180	348	2	51
TT 20 WSD35/130/WSD35		20	Innenwand	130	REI 180	355	2	53
TT 22 WSD35/150/WSD35		22	Innenwand	150	REI 180	415	2	57
TT 25 WSD35/180/WSD35		25	Innenwand	180	REI 180	487	2	60
TT 30 WSD35/230/WSD35		30	Innenwand	230	REI 180	597	2	63

Varianten zu den angeführten Wandsystemen sind jederzeit möglich!

* Putzsysteme: Es gelten die Richtlinien der ARGE Putz

- 1 Innen 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 2 Beidseitig 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 3 Leichtgrundputz; aufgesp. Textilglasgitter + Endbeschichtung





Zur Preisfindung
der Innenwände
QR-Code scannen




Empfohlene & geprüfte Wandsysteme

Wohnungstrennwände

Zwischen Wohnungen

Kurzbezeichnung	Wandaufbau	Wandstärke ohne Verputz cm	Verwendungszweck nach OIB-Richtlinie 6	Füllbeton L/m ²	Brand- wider- stand	Wandgewicht verputzt kg/m ²	Bauphysikalische Daten (verputzt)		
							Putz- system*	Rw dB	U-Wert W/m ² K**
GT 30 WS50/215/WSD35		30	Wohnungs- trennwand (ohne Vorsatzschale)	215	REI 180	566	2	64	≤0,90
GU 30 WS50/200/WSD50		30	Wohnungs- trennwand (ohne Vorsatzschale)	200	REI 180	550	2	62	≤0,90
GT 25 WS50/165/WSD35		25	Wohnungs- trennwand (ohne Vorsatzschale)	165	REI 180	460	2	60	≤0,90
2xNN 18 WSD30/120/WSD30/ 30 cm Mineralwolle/ WSD30/120/WSD30		39	Doppelwand mit Bautrennfuge (unterkellert)	2 x 120	REI 180	657	2	77	0,41

Zu unbeheizten Räumen/Stiegenhaus-Installationswände

XG 30 WS75***/175/WS50		30	Wohnungs- trennwand zu unbeheizten Räumen/Stiegenhaus Installationswände	175	REI 180	492	2	61	0,60
----------------------------------	---	----	--	-----	---------	-----	---	----	------

* Putzsysteme: Es gelten die Richtlinien der ARGE Putz

** U-Werte in W/m²K können bauteilspezifisch zusätzlich nach der ÖNORM EN ISO 6946 ermittelt werden

*** Hinweis lt. ÖAP/VAR: Bei Plattendicken >5 cm ist ein Vorspritzer erforderlich.

- 1 Innen 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 2 Beidseitig 1,5 cm Gips-Kalk-Putz
- 3 Leichtgrundputz; aufgesp. Textilglasgitter + Endbeschichtung

Zur Preisfindung
der Wohnungstrennwände
QR-Code scannen

