



Meinl-Quellband 600 Premium

Ausgabe 2019-03 (064-11-08-09)

Artikelnummern siehe Seite 3

Produktbeschreibung

Meinl-Quellband 600 Premium ist ein mit Polymerdispersion imprägnierter PUR-Weichschaumstoff mit flammhemmenden Füllstoffen für Gebäudehöhen bis 100 m (BG1).

Anwendungsbeispiele

- Dichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk (Anschlussfugen)
- Fensterbankanschluss zum Mauerwerk
- Abdichtung von Mauerwerksfugen
- Abdichtung von Fugen zwischen Betonfertigelementen
- Holzbau, Fensterbau, Metallbau, Trockenbau
- Abdichtung beim Einsetzen von Dachfenstern (Eindeckrahmen)
- Allgemein alle Bewegungs- und Montagefugen
- Fenstermontage

Vorteile

- erfüllt als qualitätsgeprüftes BG 1-Fugendichtband die hohen Anforderungen der DIN 18542 Ausgabe 2009
- Schlagregendichtheit von über 600 Pa (entspricht Windstärke 11)
- Sicherheit durch hohen Fugeneinsatzbereich
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
- dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- dampfdiffusionsoffen
- schall- und wärmedämmend
- überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben
- anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen
- CE-zertifiziert (ETA-07/0072)



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

- konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität
- Ift Rosenheim fremdüberwacht: Schlagregendichtheit und Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert)
- hohe Klebkraft bei der Montage

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Abdeckfolie entfernen und auf die dafür vorgesehenen Untergründe kleben.

Technische Daten

Einstufung nach:	DIN 18542	BG 1
Fugendurchlasskoeffizient:	DIN EN 12114	$a \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$ ift-fremdüberwacht $\geq 600 \text{ Pa}$ (ift-fremdüberwacht)
Schlagregendichtheit von Fugen:	DIN EN 1027	
Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen:	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
Temperaturwechselbeständigkeit:	DIN 18542	-30°C bis +90°C
Licht- und Witterungsbeständigkeit:	DIN 18542	Anforderungen erfüllt
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen:	DIN 18542	Anforderungen erfüllt
Maßtoleranz:	DIN 7715 T5 P3	Anforderungen erfüllt
Baustoffklasse:	DIN 4102	B1 (schwerentflammbar)
Wärmeleitfähigkeit:	DIN EN 12667	$\lambda = 0,052 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	DIN EN ISO 12572	$\mu \leq 100$
sd-Wert:	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5 \text{ m}$ bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)
Lagerzeit:		2 Jahre, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur:		+1°C bis +20°C
Langzeitbeständigkeit:		10 Jahre Funktionsgarantie*

*Zu den Bedingungen des Herstellers (auf Wunsch erhältlich)

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern!

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verpackung / Maße

Art.Nr.	Dimension Fuge Tiefe x Breite in mm	Einsatzbereich Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen im Karton
30064*	8 / 1 - 2	1 - 2 mm	20 lfm	37
30065*	10 / 1 - 2	1 - 2 mm	20 lfm	30
30066*	15 / 1 - 2	1 - 2 mm	20 lfm	20
30067*	20 / 1 - 2	1 - 2 mm	20 lfm	15
30072	10 / 1 - 4	1 - 4 mm	13 lfm	30
30073	15 / 1 - 4	1 - 4 mm	13 lfm	20
30074	20 / 1 - 4	1 - 4 mm	13 lfm	15
30075*	30 / 1 - 4	1 - 4 mm	13 lfm	10
30080*	12 / 2 - 6	2 - 6 mm	12 lfm	25
30081	15 / 2 - 6	2 - 6 mm	12 lfm	20
30082	20 / 2 - 6	2 - 6 mm	12 lfm	15
30083*	30 / 2 - 6	2 - 6 mm	12 lfm	10
30088	15 / 4 - 9	4 - 9 mm	8 lfm	20
30089	20 / 4 - 9	4 - 9 mm	8 lfm	15
30090*	30 / 4 - 9	4 - 9 mm	8 lfm	10
30091*	40 / 4 - 9	4 - 9 mm	8 lfm	7
30096	15 / 5 - 12	5 - 12 mm	5,6 lfm	20
30097	20 / 5 - 12	5 - 12 mm	5,6 lfm	15
30098	30 / 5 - 12	5 - 12 mm	5,6 lfm	10
30099*	40 / 5 - 12	5 - 12 mm	5,6 lfm	7
30100*	25 / 5 - 12	5 - 12 mm	5,6 lfm	12
30104	15 / 6 - 15	6 - 15 mm	4,3 lfm	20
30105	20 / 6 - 15	6 - 15 mm	4,3 lfm	15
30106*	30 / 6 - 15	6 - 15 mm	4,3 lfm	10
30107*	40 / 6 - 15	6 - 15 mm	4,3 lfm	7
30108*	25 / 6 - 15	6 - 15 mm	4,3 lfm	12
30112	20 / 9 - 20	9 - 20 mm	3,3 lfm	15
30113*	25 / 9 - 20	9 - 20 mm	3,3 lfm	12
30114*	30 / 9 - 20	9 - 20 mm	3,3 lfm	10
30115*	40 / 9 - 20	9 - 20 mm	3,3 lfm	7
30120	25 / 11 - 25	11 - 25 mm	2,6 lfm	12
30121*	30 / 11 - 25	11 - 25 mm	2,6 lfm	10
30122*	40 / 11 - 25	11 - 25 mm	2,6 lfm	7
30127*	30 / 18 - 34	18 - 34 mm	3,3 lfm	10
30128*	35 / 18 - 34	18 - 34 mm	3,3 lfm	8
30129*	40 / 18 - 34	18 - 34 mm	3,3 lfm	7
30134*	35 / 24 - 42	24 - 42 mm	2,6 lfm	8
30135*	40 / 24 - 42	24 - 42 mm	2,6 lfm	7
30136*	50 / 24 - 42	24 - 42 mm	2,6 lfm	6

* Keine Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen der vorhandenen Fugen sind bei der Ermittlung der geeigneten Banddimension zu berücksichtigen.

Vorkomprimierte Rollenware mit einseitiger Selbstklebung. Verbrauch ist abhängig von der Bandbreite und Bandstärke. Andere Abmessungen auf Anfrage. Standardfarbe = schwarz, Farbe grau auf Anfrage

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at